


## 製版方法

## 1 裏露光




ベースフィルムを通して、生版の裏側より紫外線を照射します。

## 2 レーザー描画




レーザーにより版表面の描画層に画像を描画します。

## 3 露光




紫外線を照射します。

## 4 洗い出し




指定の洗い出し機を用いて水道水(少量の界面活性剤を添加)で現像します。

## 5 乾燥




スポンジロールで版面の水をよく取り除いたのち、熱風乾燥機で乾燥します。

## 6 後露光



レリーフの硬化を完了させるため、再び紫外線を照射します。

## 7 後処理



レリーフの粘着を抑えるため殺菌灯を照射します。

\*現像液の取扱いは地域の規制に従ってください。(詳しくはSDSをご参照ください)