

物性表

銘柄	硬化形式	フィラー	粘度	鉛筆硬度	比抵抗	特長
			dPa · s/25°C		Ω · cm	
DW-250H-5	熱硬化	銀	270	2H	3.5×10^{-5}	低抵抗 屈曲性
DW-520H Series	熱硬化	銀	400	2H	1.0×10^{-4}	ITO密着性 レーザーエッチング
DW-420L-2	蒸乾型	銀	180	2H	5.0×10^{-5}	ITO密着性 低温乾燥
DW-440L-29C	蒸乾型	銀	1,600	2H	5.0×10^{-5}	細線印刷(L/S:80/80 μ m~) 低温乾燥
DW-351H Series	熱硬化	銀	185	2H	3.0×10^{-5}	低温硬化 低抵抗
DW-545	熱硬化	銀	600	2H	5.0×10^{-4}	接着剤
DY-150H-30	熱硬化	カーボン	100	2H	2.0×10^{-1}	汎用タイプ
DY-280H-3	熱硬化	カーボン	350	2H	8.0×10^{-2}	屈曲性