

# 物性表

## バイロン® (結晶性)

	銘柄	形状	比重	Tm	数平均分子量	溶融粘度	特長
				°C		dPa・s/200°C	
高Tm	GA-1310	ペレット	1.29	179	20,000	1,500	耐溶剤性・耐ガソリン性
中Tm	GM-400	ペレット	1.3	143	25,000	4,600	耐ドライクリーニング性
低Tm	GM-920	ペレット	1.15	107	30,000	1,000	密着性・耐湿性

## バイロン® (押出用)

	銘柄	形状	比重	軟化点	数平均分子量	溶融粘度	特長
				°C		dPa・s/250°C	
押出用	SI-173	ペレット	1.28	185	25,000	7,000	強靱性