

# 物性表

バイロン® (非晶性)

	銘柄	形状	比重	Tg	数平均 分子量	水酸基価	酸価	特長
				°C		KOHmg/g	KOHmg/g	
高Tg	200	ペレット・ フレーク	1.26	67	17,000	6	<2	接着性
	GK-360	フレーク	1.24	56	16,000	7	5	PET密着性 耐候性
中Tg	600	ペレット・ フレーク	1.25	47	16,000	7	<2	中Tg
	GK-810	フレーク	1.17	46	6,000	19	5	高水酸基価
低Tg	630	シート	1.2	7	23,000	5	<2	可撓性
	GK-680	シート	1.16	10	6,000	21	<2	耐候性